WALLTEC BLACK

Panneau de laine minérale rigide revêtu sur une face d'un voile de verre noir

Façades ventilées et murs creux

- Assurance d'une isolation de très haute performance
- Mis en œuvre facile
- Placement en 2 couches possible
- Hydrofuge et ignifuge
- Panneaux s'assemblent facilement entre eux et au mur
- Isolation acoustique

VALEURS R & CONDITIONNEMENTS

Valeur R m² K/W	Épaisseur mm	Longueur mm	Largeur mm	Platen/ colis	m²/ colis	Colis/ palette	m²/ palette	Dispo	Code SAP
2,85	100	1.350	600	7	5,67	20	113,40	D	2143735
3,40	120	1.350	600	5	4,05	24	97,20	D	2143736
3,70	130	1.350	600	5	4,05	24	97,20	D	2144474
4,00	140	1.350	600	5	4,05	20	81,00	D	2143738
4,25	150	1.350	600	5	4,05	20	81,00	D	2143739
4,55	160	1.350	600	4	3,24	24	77,76	D	2143740
5,10	180	1.350	600	4	3,24	20	64,80	NS	2143741
5,70	200	1.350	600	3	2,43	24	58,32	D	2143742
6,25	220	1.350	600	3	2,43	24	58,32	NS	2143743
6,85	220	1.350	600	3	2,43	20	48,60	D	2143744
7,50	240	1.350	600	3	2,43	16	38,88	D	2144582

S = stock (produit en stock) · D = délai nous consulter · NS = Minimum de commande, délai nous consulter

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques obligatoires	
· Conductivité thermique déclarée (λ_D)	**0,032 W/m.K**
· Classement feu (EUROCLASSE)	**A1**
· Tolérance d'épaisseur	**T3**
Caractéristiques spécifiques	
· Résistance à la diffusion de vapeur d'eau	**1 MU**
· Absorption d'eau à court terme (WS)	**< 1,0 kg/m²**
· Absorption d'eau à long terme (WL)	**< 3,0 kg/m²**
· Caractéristiques acoustiques (résistance au passage de l'air)	**≥ 10 kPa.s/m²**
Autres caractéristiques	
· Masse volumique indicative (kg/m³)	**30 < p < 35**