


FRAMETEC 37

Panneau de laine minérale non revêtu en rouleau avec une valeur lambda 37



Ossature (façade, toiture et éléments de plancher)

- ✓ Largeurs spéciales pour ossature
- ✓ Bonnes performances thermiques
- ✓ Excellentes performances acoustiques
- ✓ Solution économique pour ossature

VALEURS R ET CONDITIONNEMENTS

Valeur R m² K/W	Épaisseur mm	Longueur mm	Largeur mm	Rouleaux/ colis	m²/ colis	Colis/ palette	m²/ palette	Dispo.	Numéro d'article
3,20	120	7 000	580	2	8,12	18	146,16	D	2143266
3,75	140	6 000	380	3	6,84	18	123,12	D	2144506
3,75	140	6 000	580	2	6,96	18	125,28	D	2144507
4,55	170	5 000	580	2	5,80	18	104,40	D	2144508
5,10	190	4 500	580	2	5,22	18	93,96	D	2144509
5,90	220	3 800	580	2	4,41	18	79,34	D	2144510
NON STOCK Minimum de commande et délai nous consulter									
7,00	260	3 300	580	2	3,83	18	68,90	NS	2144512

D = délai nous consulter NS = minimum de commande et délai nous consulter

INFORMATIONS TECHNIQUES

Caractéristiques obligatoires

• Coefficient de conductivité thermique (λ_p)	0,037 W/m.K
• Classe de feu (EUROCLASSE)	A1
• Tolérance d'épaisseur	T2

Caractéristiques spécifiques

• Perméabilité à la vapeur d'eau	1 MU
• Absorption d'eau à court terme (WS)	< 1,0 kg/m²
• Caractéristiques acoustiques (résistance au passage de l'air AFR)	≥ 5 kPa.s/m²

Autres caractéristiques

• Masse volumique indicative (kg/m³)	15 ≤ p < 20
--------------------------------------	-------------