

MODULOVAP

Écran pare-vapeur/air hydrorégulant avec valeur S_d variable



- ✓ **Hydrorégulant**
Résistance S_d variable, de 15 cm à 5 m
- ✓ **Résistance élevée à la déchirure**
Support tramé avec une grande résistance à la déchirure
- ✓ **Durable**
Résistance élevée au vent grâce à son élasticité. Par conséquent très durable à long terme.

Application

Film hydrorégulant unique pouvant s'adapter à toutes les circonstances ; en hiver, l'humidité de l'intérieur est retenue par ModuloVap URSA SECO ; en été, l'humidité de la construction peut être amenée vers l'intérieur.

Prescriptions d'utilisation

Pare-vapeur à utiliser uniquement pour les pièces à faible ou moyenne hygrométrie.

Valeur S_d m	Épaisseur μm	Longueur m	Largeur m	m^2 / rouleau	Rouleaux/ palette	Dispo.	Numéro d'article
0,15 - 5	300	50	1,5	75	24	S	7042076

S=stock (produit en stock)

INFORMATIONS TECHNIQUES

Masse surfacique	EN 1849-2	100 g/m^2
Résistance à l'étirement (transversale)	EN 13859-1	> 120 %
Résistance à la déchirure (longitudinale)	EN 12310-2	> 70 N
Résistance à l'étirement (longitudinale)	EN 12311-2	> 130 %
Résistance à la déchirure (transversale)	EN 13859-1	> 70 N
Couleur		gris