



MODULOVAP

Membrane d'étanchéité à l'air à valeur S_d variable

✓ HYDRORÉGULANT

Résistance S_d variable, de 15 cm à 5 m

✓ RÉSISTANCE ÉLEVÉE À LA DÉCHIRURE

Support gaufré avec une résistance élevée à la déchirure.

✓ DURABLE

Résistance élevée au vent grâce à son élasticité. Par conséquent très durable à long terme.

APPLICATION

Film hydrorégulant unique qui peut s'adapter à toutes les circonstances ; en hiver, l'humidité de l'intérieur est retenue par ModuloVap URSA SECO ; en été, l'humidité de la construction peut être amenée vers l'intérieur.

PRESCRIPTIONS D'UTILISATION

Pare-vapeur à utiliser uniquement pour les pièces à faible ou moyenne hygrométrie.

Valeur S_d m	Épaisseur μm	Longueur m	Largeur m	m^2 / rouleau	Rouleaux/ palette	Dispo	Code SAP
0,15 - 5	300	50	1,50	75	24	S	7042076

S=stock (produit en stock)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Masse surfacique	EN 1849-2	100 g/m ²
Résistance à l'étirement (transversale)	EN 13859-1	>120 %
Résistance à la déchirure (longitudinale)	EN 12310-2	>70 N
Résistance à l'étirement (longitudinale)	EN 12311-2	>130 %
Résistance à la déchirure (transversale)	EN 13859-1	>70 N
Couleur		blanc