



## PURETEC 34

URSA PUREONE SF 34

Onbeklede minerale  
wolplaat in rolvorm



### Hellende daken

Ook geschikt voor  
zoldervloeren en  
houtskeletwanden

- ✓ Verbeterde formule met focus op een hogere klemkracht en betere bescherming van het milieu
- ✓ Uniek bindmiddel van hernieuwbare grondstoffen, verbetert de ecologische balans
- ✓ Bestaat uit **+99% natuurlijke grondstoffen** of gerecycleerde materialen waarvan **70% gerecycleerde glas**
- ✓ Natuurlijke karamel/lichtbruine kleur door het bakproces

### R-WAARDE EN VERPAKKING

R-waarde m <sup>2</sup> K/W	Dikte mm	Lengte mm	Breedte mm	Rollen/ pak	m <sup>2</sup> / pak	Pakken/ pallet	m <sup>2</sup> / pallet	Log.	Artikel nummer
2,90	100	4.800	1.200	1	5,76	24	138,24	D	2141368
3,50	120	4.400	1.200	1	5,28	24	126,72	D	2141369
4,10	140	4.000	1.200	1	4,80	24	115,20	S	2141370
4,70	160	3.500	1.200	1	4,20	24	100,80	S	2141411
5,25	180	3.200	1.200	1	3,84	24	92,16	S	2141412
5,85	200	2.800	1.200	1	3,36	24	80,64	S	2141413
6,45	220	3.800	1.200	1	4,56	12	54,72	S	2141414
7,05	240	3.000	1.200	1	3,60	12	43,20	D	2141415
7,60	260	2.800	1.200	1	3,36	12	40,32	NS	2141416

S = stock (voorraad product) · D = leveringstermijn op aanvraag · NS = Minimale afname en leveringstermijn op aanvraag

### TECHNISCHE INFO

<b>Verplichte productkenmerken</b> · Warmtegeleidingscoëfficiënt ( $\lambda$ ) · Brandklasse (EUROKLASSE) · Diktetolerantie	DIN EN 13162 DIN EN 136501-1 DIN EN 13162	0,034 W/m.K A1 T2
<b>Specifieke productkenmerken</b> · Waterdampdoorlatendheid · Akoestische kenmerken (luchtstromingsweerstand AFr)	DIN EN 12086 DIN EN 29053	1 MU $\geq 10$ kPa.s/m <sup>2</sup>
<b>Andere kenmerken</b> · Volumieke massa in (kg/m <sup>3</sup> )	20 < p < 25	



TIP

Het aanbrengen van een dampscherm is noodzakelijk om de lucht- en dampdichtheid van de constructie te verzekeren!

